

# Technical Data Sheet

販売元

株式会社 **ばるなケミカル**

TEL 070-5613-5012 FAX 011-876-9083

## Woven Roving

## ロービングクロス



### 【製品説明】

ロービングクロスは、E ガラスのダイレクトロービングを双方向に織り込んで作られた織物です。不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ樹脂の各樹脂の補強に適しています。ロービングクロスは強度を求められる船艇、自動車部品、家具などの製造でハンドレイアップ及び機械成形に適しています。

### 【商品仕様】 品番 EWR580-1000

| 番手(g/m <sup>2</sup> )<br>ISO3374:2000 | 織り方 | 厚さ<br>mm | 幅<br>mm | TEX<br>経糸×緯糸 | 密度(本/25mm)<br>経糸×緯糸 | 強熱減量(%)<br>ISO 1887:1995 | 水分最大値<br>ISO3344:1997 | 長さ<br>m | 重量<br>Kg |
|---------------------------------------|-----|----------|---------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------|
| 580 ± 5%                              | 平織  | 0.6      | 1000    | 1200×1200    | 6.3×6.0             | 0.4-0.8                  | 0.2%以下                | 50      | 30       |

### 【梱包及びラベリング】

- 各ロールは、紙芯(内径 76mm) に巻かれています。各ロールは、湿気を防ぐためのプラスチックフィルムで包まれ、個別の段ボール箱に収納されています。
- 製品は垂直または水平にパレット積みされます(1 パレット=25 巻 パレット寸法 1120×1120×1050)。
- 各箱貼付のラベルには、次の情報が記載されます：製品説明、製品コード、面積重量、正味および総重量、製造日。

### 【保管について】

- 特に指定のない限り、グラスファイバー製品は乾燥した涼しい場所で、雨に濡れないように保管してください。
- 室温はなるべく 15~35℃、湿度は 35~65%に保ってください。

本書に記載されている情報およびデータは、補強材を選択する際のガイドとしてのみ提供されるものです。本書に記載されている情報は、実際の実験室データおよび実地試験の経験に基づいています。当社はこの情報が信頼できるものであると信じておりますが、ユーザーのプロセスへの適用性を保証するものではなく、またその使用や性能から生じるいかなる責任や義務も負うものではありません。また、その使用や性能に起因するいかなる責任も負いません。本製品またはその他の補強材を使用する場合、ユーザーは自身の市販材料の特性を決定することが重要です。本書に記載されている内容は、いかなる特許の侵害や法律、安全規則、保険規則の違反を示唆するものではなく、また、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものでもありません。